



F.LLI SPINELLI SRL
Via Borgo Piave, 51
63072 Ripaberarda di Castignano (AP)
Tel.: 0736 823107 Mail:
info@parquet.it
p.i.: IT-00117300442

Allegato a DDT o Fattura n:

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

LINEA Pavimenti Per Esterni

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA: ELEMENTI PER ESTERNI IN BAMBOO

Descrizione del prodotto

Scanalatura singola sul bordo Bamboo fuso 1x6 da utilizzare come tavola iniziale per terrazze o come tavola per recinzioni, tavola abbinata con estremità scanalata e maschio.

Le assi sono instradate da pannelli di bamboo fusi. Il bamboo fuso è un materiale costituito dall'87% di fibra di bamboo naturale e dal 13% di resina fenolica.

Specifiche tecniche e tolleranza del prodotto Proprietà Standard:

Dimensione e tolleranza dimensione: 1850 mm x 139 mm x 20 mm tolleranza di lunghezza: ± 1 mm
tolleranza larghezza: $\pm 0,2$ mm tolleranza spessore: $\pm 0,2$ mm tolleranza T&G: 0 - 0,15 mm Densità/Gravità
specifica 1,1-1,3 g/cm³

Contenuto di umidità 8-12%

Durezza 79,2N/mm² (DIN EN 1534)

Resistenza allo scivolamento (piatto) (DIN 51097)

Resistenza allo scivolamento (canna) 22 (DIN 51097)

Reazione al fuoco Bf1-s1 (DIN EN 13501-1:2010)

Resistenza alla flessione statica 73,8N/mm² (DIN EN 408)

Modulo di elasticità 16700 N/mm² (DIN EN 408)

Livello di resistenza alle termiti: resistente DC M (EN117)

Durabilità biologica classe 1 (EN 350:2016)

Rilascio di formaldeide E1(0.1mg/m²h) (GB/T17657-2013)

Lunghezza del tasso di rigonfiamento 0% (DIN EN 15534-1)

Larghezza del tasso di rigonfiamento 0,6% (DIN EN 15534-1)

Aspetto:

Entrambe le superfici lisce e rigate possono essere utilizzate come superficie superiore

La trama della superficie principale è a grana dritta, consistenza liscia, quando non è finita per il giallo e il bianco, dopo il trasferimento dell'olio in un ricco giallo intenso La grana naturale e il colore possono variare in quanto si tratta di un prodotto in fibra naturale

Coppettazione: $\leq 0,3$ mm

Deformazione ≤ 6 mm e la quantità è inferiore al 10%. A

forma di banana: ≤ 1 mm/m lungo la lunghezza dei pannelli

Nodi di bambù Nodi sono separati la sua larghezza ≤ 10 mm.

Differenza di altezza $\leq 0,5$ mm

Cerato, dimensioni come da disegno tecnico

Finiture: Woca completamente stagionato, uniforme senza eccessi

Tasso di rigonfiamento dello spessore del test di assorbimento d'acqua

$\leq 3\%$, nessuna fessurazione evidente nell'estremità del taglio trasversale in acqua calda a 100°C per 1 ora

Imballaggio ed etichetta Secondo il disegno del layout dell'imballaggio, controllare l'etichetta

Conservazione:

- Il magazzino deve essere ben ventilato, con umidità relativa dal 45 al 75% a temperature comprese tra 50°F (+10°C) e 104°F (+40°C).
- Non stoccare il prodotto in magazzini infestati e/o non idonei.
- Lasciare i prodotti nella loro confezione originale quando non utilizzati, coprire i fardelli da sopra e da sotto per evitare l'influenza di eventi climatici e altri pericoli ambientali.
- Immagazzinare il prodotto orizzontalmente a terra con scarpa per pallet su ogni pallet. Il pallet inferiore deve essere posizionato su una base piana su distanziatori o tavolozze. L'altezza massima dei pacchi impilati non deve superare i 4,5 m.
- La differenza tra i distanziatori non deve essere superiore a 600 mm, con la distanza del distanziatore iniziale e finale dal bordo del fascio non superiore a 200 mm (il numero di distanziatori non deve essere inferiore a 3).

TIPO DI POSA: CON CLIPS E VITI IN ACCIAIO FISSATE SU SUPPORTO COMPATIBILE.

MANUTENZIONE ORDINARIA: OGNI 2/3 mesi è indispensabile pulirle la superficie con straccio bagnato. Far asciugare la superficie e passare l'olio di protezione. Per un corretto mantenimento della superficie, tale procedura come detto deve essere effettuata non meno di 4 volte nell'arco di ogni anno a seconda della destinazione d'uso.

SMALTIMENTO: Il materiale, una volta dismesso oppure non più utilizzato, non va disperso nell'ambiente ma conferito ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO CHE FORNIRA' LE
EVENTUALI INDICAZIONI NECESSARIE