



F.LLI SPINELLI SRL
Via Borgo Piave, 51
63072 Ripaberarda di Castignano (AP)
Tel.: 0736 823107 Mail:
info@parquet.it
p.i.: IT-00117300442

Allegato a DDT o Fattura n:

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

LINEA Pavimenti Per Esterni

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA: ELEMENTI PER ESTERNI IN TEAK

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: DECKING – Teak

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Listoni piallati e lavorati in legno massiccio per pavimentazione da esterno.
Finitura grezza o oliata

CARATTERISTICHE TECNICHE (requisiti minimi al momento della prima consegna in accordo alla norma uni 115381:2014)

Specie legnosa: Teak

Nome botanico: Tectona Grandis (provenienza di piantagione – Indonesia)

Umidità (al momento della prima consegna): $15 \pm 3\%$

Massa Volumica: 650 Kg/m³

Durabilità naturale Termiti (UNI EN 350-2): NR (Non resistente)

Durabilità naturale Funghi (UNI EN 350-2): 1 (Molto durabile)

Durezza Brinell (UNI EN 1534): Classe III (da 21 a 30 N/mm²)

Stabilità (UNI EN 1910): Classe A

Classe limite d'uso senza impregnazione (UNI EN 599): Classe 4

CARATTERISTICHE/COMPORTAMENTO DEL MATERIALE IN POSA La ditta F.Lli Spinelli Srl precisa che, il materiale nel tempo, per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici (soprattutto l'esposizione ai raggi UV del sole), può alterare l'effetto estetico iniziale così come può produrre microfessurazioni (setolature).

STOCCAGGIO Stoccare il materiale in luogo riparato dagli agenti atmosferici (in particolare dalla luce diretta e dalle acque meteoriche). In ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

POSA IN OPERA Qualora il prodotto sia consegnato grezzo, prima di posare il "DECKING Teak", dopo attenta pulizia di eventuali residui di materiale (polvere, segatura, etc.), trattare la dogia su tutti e 4 i lati con il prodotto apposito a solvente o ad acqua

Eventuali tagli "di testa" post-trattamento della dogia un ulteriore trattamento sulla "testa" della dogia, in corrispondenza del taglio, con il prodotto medesimo.

La posa in opera deve essere eseguita da posatori professionisti o da personale qualificato. La posa in opera va effettuata attenendosi scrupolosamente alle informazioni e disposizioni riportate sul manuale di posa in opera "MANUALE POSA IN OPERA DECKING".

Dimensioni prodotto Deck Teak:

spessore totale: mm 19

larghezza: mm 120

lunghezze: da mm 800 a mm. 2200

Densità: 0,55 – 0,70

Contrazione:

Radiale: 2,2

Tangenziale: 3,8

Volumetrica: 6